

ABRADUR

tipusú kopásálló keménypáncéllemezek és szegmensek

Felhegesztés: 60 HRc karbidbázis, teljes felületen felhegesztett,

Alaplemez: St37, St52

Szállítási standardméret: 2000 x 1000 mm

alaplemez	+	felhegesztés
5		3
6		4
8		5
10		5
10		10
20		10
22		8
42		8
42		10

Méretszabás plazmavágóval;

Kötőhegesztés elektródával vagy fogyóelektródás hegesztéssel;

ABRANIB

tipusú kopásálló vékony keménypáncéllemezek és szegmensek

Felszórás: 62 HRc karbidbázis, teljes felületen felszórva,

Alaplemez: St37, St52

Szállítási standardméret: 2000 x 500 mm

alaplemez	+	felszórás
2		0.5
2		1.0
3		1.0

Méretszabás plazmavágóval

Hideg-, melegalakíthatóság

Speciális elektródával hegeszthető.

ABRARIFF

tipusú kopásálló keménypáncéllemezek és szegmensek

Felhegesztés: 60-64 HRc karbidbázis, rácsosan felhegesztett,

Alaplemez: St 37, St52, 13CrMo44

Szállítási standardméret: 2000 x 1000 mm

alaplemez	+	felhegesztés
3		2
4		3
6		4

Méretszabás plazmavágóval;

Kötőhegesztés elektródával vagy fogyóelektródás hegesztéssel;

Speciális javítóhegesztések elvégzése és felügyelete, pl. szürkeöntvény, acélöntvény gépeken és szerszámokon.

Fémszórás munkák készremunkálással (mindenfajta szórás eljárással)

Rendezünk tanfolyamokat fémszórás és javítóhegesztési eljárásokban

Interweld technológia szerint.